

## 外墙外保温的初始配方

### 外保温粘结剂初始配方

原料	比例（重量比）
42.5 普通硅酸盐水泥	30
建筑砂 0.1~0.5mm（150目~30目）	65
重质碳酸钙	2
纤维素醚	0.2
可再分散性胶粉 SWF-04	2.5~3.0
合计	103.2
加水量	20%~22%

### 建议

- ✚ 纤维素醚采用粘度为 40000~70000cp.s
- ✚ 控制砂的含泥（土）量
- ✚ 不同的水泥产地或牌号对产品有重要的影响，请试验后选用